



Технические характеристики резиновой плитки ТМ «УкрПлит» Согласно ТУ У 22.1-2867119370-001:2012

Размер:	500x500x20 мм
Толщина:	20 мм
Материал:	90% резиновая крошка
Температура использования:	- 45°С ... + 60°С
Плотность:	850 кг/м ³ - стандарт Возможно изготовление 950 – 1000 кг/м ³
Морозоустойчивость:	Нет изменений 200 циклов
Безопасная высота при падении:	От 90 см до 170 см
Химическая устойчивость:	Стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей, бензин и масло – нет повреждений.
Водопроницаемость:	Плитка водопроницаема, вода уходит через дренажные отверстия.
Цветовая гамма:	Серый, бежевый, желтый, оранжевый, терракотовый, зеленый, синий, коричневый, графит, черный.
Сферы применения:	Детские площадки, спортивные и тренажерные залы, социально-бытовые комплексы, ледовые арены, жилые и нежилые помещения, помещения для животных и т.д.
Прочность:	Длительный срок использования, высокая стойкость к истираемости, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок.
Установка покрытия:	В качестве соединительного элемента при укладке плитки используется полиуретановый клей. Резиновая плитка толщиной 20 мм укладывается и фиксируется с помощью связующего: однокомпонентного или двухкомпонентного полиуретанового клея. Придать нужную форму плитке можно с помощью ножовки для напольных покрытий или электролобзика. Основание, на которое наносится клей, обязательно должно быть ровным, чистым, сухим и обеспыленным. Возможна прямая укладка или со смещением.
Рекомендуемое основание:	Для плитки толщиной 20 мм нужно твердое основание: асфальт, бетон, дерево, камень, другое. Для стока воды требуется наличие уклона 1-2%.
Место использования:	Улица, внутренние помещения.
Содержание, обслуживание, уход:	Покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки. Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или пылесос. При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пылесос, пневмомашины для сдувания листьев. В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами. Не допускается использование моющих средств на основе агрессивных кислот и щелочей.
Ремонт:	Ремонтопригодно, возможна легкая замена испорченной плитки на новую локально.